

Atn: REDCARBON

INFORME DE ENSAYO

Procedencia: REDCARBON
Identificación: CARBON VEGETAL.
Tipo de Muestra: CARBON VEGETAL.
Características: 01 Bolsa sellada, contenido de muestra, debidamente identificada como: CARBON VEGETAL.
Determinación: Determinación de Combustibilidad (24 Horas).
Protocolo sedicomvet: 3220-09-17
DETERMINACION DE COMBUSTIBILIDAD 24 HORAS.

Tiempo- horas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Temperatura °C	141	142,2	140	140,1	140	140	140	140	140	140	141	140
Activo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
No Activo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tiempo- horas	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temperatura °C	140	140	140	140	141	141,2	140	140	140	140	140	140
Activo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
No Activo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Importante observación de la prueba: Se ha realizado con una muestra consignada por el cliente, por lo que no certificamos su origen.

Test de Temperatura: De acuerdo al REGLAMENTOS DE CARBÓN IMO el carbón ha sido mantenido durante 24 horas a una temperatura de 140°C. (284°F)

La muestra se ha mantenido en un horno a 140°C (284°F) durante 24 horas consecutivas, según el método de referencia descrito en la sección 33.3.1.3.3.1 del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev5/Spanish/ST-SG-AC10-11-Rev5-sp.pdf>

Se consideran cargas peligrosas cuando la temperatura supera el 200°C (392 °F) durante cualquier momento de la prueba.

Aspectos Físicos	
Color	Negro
Olor	Característico del Producto
Aspecto Físico	Sólido

SEDICOMVET, C.A.

Dr. José Riera
Analista de Laboratorio
CMVA 1234 - SASA 0165 - MSAS 555

Fin del Informe de Ensayo

El Laboratorio no realizó el Muestreo por lo tanto no certifica el origen de las muestras.
Prohibida la reproducción Total o parcial de los resultados. No Procede Copia.

sedicomvet c.a.
RIF J-30590770-6
NIT 0054330707
Maracay Edo. Aragua

SELLO SECO

Maracay, 28.09.2017

Attention: REDCARBON

INFORME DE ENSAYO

TEST REPORT

Hometown:
ID: CHARCOAL
Sample Type: CHARCOAL
Features: 01 sealed bag, document containing sample, properly identified as: CHARCOAL
Determination: Determination combustibility 24 hours.
Sedicomvet protocol: 3220-09-17

DETERMINATION COMBUSTIBILITY 24 HOURS

Weather - Hours	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Temperature °C	141	142,2	140	140,1	140	140	140	140	140	140	141	140
Active	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Inactive	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Weather - Hours	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Temperature °C	140	140	140	140	141	141,2	140	140	140	140	140	140
Active	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Inactive	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Importance notice : The sample was recorded by the client, we did not certify the origin of the sample.

Temperature Test: According to the Regulation of coal as coal has been maintained for 24 hours at a temperature of 140 ° C. (284°F)

The sample has been kept in an oven in 140 ° C (284°F) meanwhyle 24 Hours continuously, according a method 33.3.1.3.3.1 del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas .

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/manual/Rev5/Spanish/ST-SG-AC10-11-Rev5-sp.pdf>

Dangerous load considered when the temperature exceeds 200 ° C (392°F) during any time test.

Physical Aspects

Colour	Black
Odor	Product Features
Physical appearance	Solid

SEDICOMVET, C.A.

Dr. Jose Rivera

Laboratory analyst CMA 1234 SASA 0165 MSAS 5952

End Test Report

The Laboratory is not sampling therefore not certify the origin of the samples.
The total or partial reproduction of the results. Not Applicable Copy.



SELLO SECO